



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛЗЗ.Н00499

Срок действия с 13.08.2012

по 20.04.2014

№ 0969522

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** промышленной продукции в строительстве  
«МОСОБЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» АНО «ЦНИЭС»  
РОСС RU.0001.11СЛЗЗ от 21.04.2010  
Россия, 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.57  
тел. (499) 157-9060, факс(499) 157-9646

**ПРОДУКЦИЯ** Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного  
твердения торговой марки «AeroStone®» D600/B3,5/F100; D600/B5/F100  
Выпускаются по ГОСТ 31359-2007 и ГОСТ 31360-2007  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
57 4140

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения.  
Технические условия»

ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона  
автоклавного твердения. Технические условия»

код ТН ВЭД России:

6810 11 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий»  
Россия, 141862, Московская область, Дмитровский район, д. Селевкино, д. 195, владение 195  
Тел./факс (495) 565-79-00; ИНН 5007060431;  
Адрес производства продукции тот же

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «АэроСтоун-Дмитров»  
Россия, 141862, Московская область, Дмитровский район, д. Селевкино, д.195, владение 195  
Тел./факс (495) 588-55-55; ИНН 5007078020

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний:

№ 253-СЗ от 19.04.2011, № 75-ИТ от 31.07.2012, № 76-ИК от 10.08.2012 ИЦ АНО «ЦНИЭС»,  
г. Москва, РОСС RU.0001.21СМ19 от 08.06.2009.  
Акт проверки производства и показателей качества блоков стеновых газобетонных  
автоклавного твердения торговой марки «AeroStone®», выпускаемых ЗАО «Дмитровский  
завод газобетонных изделий» (2012 г.).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сертификация проведена по схеме За,

Приложение к настоящему сертификату на 1 л., заверенном печатью.



Руководитель органа

подпись

В.М. Степанов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.П. Карцев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**Перечень основных показателей и результаты сертификационных испытаний блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки AeroStone®, марки по средней плотности D600, выпускаемых серийно ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий»**

№ п/п	Наименование основных показателей	Обозначение нормативного документа	Нормативное значение	Фактическое значение
1.	Геометрические характеристики, мм	ГОСТ 31360-2007		
1.1.	Отклонение геометрических размеров: - по длине - по ширине - по высоте		не более ± 3.0 не более ± 2.0 не более ± 1.0	+ 0,8 - 0,7 + 0,8
1.2.	Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей)		не более 2	0
1.3.	Отклонение от прямолинейности ребер		не более 1	0
1.4.	Глубина отбитостей углов числом не более двух на одном изделии		не более 5	1
1.5..	Глубина отбитостей ребер на одном изделии общей длиной не более двукратной длины продольного ребра		не более 5	1
2.	Средняя плотность, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31360-2007	не более 636 при V <sub>п</sub> = 3%	607
3.	Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С, в сухом состоянии при равновесной весовой влажности 4%	ГОСТ 31360-2007	не более 0,140 не более 0,160	0,137 0,150
4.	Прочность при сжатии, кг/см <sup>2</sup> (МПа) B3,5 B5	ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 25820-2000	не менее 45,84 (4,49) не менее 65,48 (6,42)	46 (4,51) 65,6 (6,43)
5.	Морозостойкость, цикл	ГОСТ 31360-2007	F25 для применения в наружных стенах	F100
6	Усадка при высыхании, мм/м	ГОСТ 31359-2007	не более 0,5	0,300

Область применения. Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона торговой марки AeroStone® применяют в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации.

Руководитель ОС «МОСОБЛСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

В.М. Степанов

Эксперт

Ю.П. Карцев



*(Handwritten signatures in blue ink)*